

BARNIZ MULTICOLOR CRISTALINO ORO Y PLATA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenido en sólidos : 57,3 %.
- PH : 8,31 %.
- Densidad : 1,275 gr./cm³.
- Solubilidad en agua : Soluble.
- Tiempo de secado a 20°C/65 % H.R.
 - al tacto : 30 minutos en condiciones normales.
 - repintado : 4 horas.
 - total : Adquiere su máxima resistencia a los 15 días.
- Temperatura mínima de aplicación : 5° C.
- Punto de Inflamación : No inflamable, (método ASTM D-93, copa cerrada).
- Máxima humedad relativa del aire : 85° %.
- Disolvente : Agua.
- Dilución : No precisa dilución, si bien puede diluirse con agua hasta 3 %
- Limpieza de útiles : Agua.
- Estabilidad : 36 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar la ficha de seguridad.