

**CÓDIGO: C017****GRUPO: REVESTIMIENTO LISO****DESCRIPCIÓN:**

Revestimiento liso de buena blancura, cubrición y resistencia a la intemperie. se fabrica en blanco.

**PROPIEDADES:**

- Revestimiento hidrófugo para fachadas.
- Decorados de interior y exterior (fachadas, patios de luces, viviendas, etc.).
- Fácil aplicación.
- Elevada cubrición, y blancura.
- De gran dureza y resistencia.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- **Naturaleza del ligante:** Resinas copolímeras.
- **Pigmento:** Bióxido de titanio (rutilo).
- **Densidad:** 1,50 gr./cm<sup>3</sup>.
- **Diluyente:** Agua.
- **Tiempo de secado (en condiciones normales)**
  - \* **al tacto:** 2 horas.
  - \* **repintado:** De 2 a 4 horas.
  - \* **total:** 28 días.

**Toxicidad:** No contiene compuestos de arsénico, mercurio, plata o plomo.

**Temperatura mínima de aplicación:** 5°C.

**MODO DE EMPLEO:**

Limpiar a fondo las superficies a pintar, eliminando las partículas sueltas de la pared. En caso de soportes difíciles con restos de cal, salitre, polvo suelto, etc., es conveniente preparar la pared con fondo penetrante **FIXAMUR** al disolvente para uniformizar la absorción del soporte.

Es recomendable preparar el soporte con el mismo material diluido con agua en una proporción de un 15% a un 20% para la primera mano (1 litro de agua por cada 5Kg. de pintura). Para la segunda mano, diluir de un 5% a un 10% (un vaso de agua por cada 5Kg. de pintura).

Ha de aplicarse con rodillo de lana, brocha o equipo de presión. Es conveniente dar dos manos para conseguir un buen acabado.

Sobre superficies muy porosas o polvorientas es recomendable la aplicación de una capa de nuestro barniz fondo penetrante **FIXAMUR**.

En paredes de fachadas que presenten manchas de moho, es conveniente hacer previamente un lavado ácido seguido de un lavado con agua solo.

Se obtienen acabados lisos.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

Se fabrica únicamente en color blanco.

Estabilidad al almacenamiento:

- **Su rendimiento final a dos manos es aproximadamente:** de 2,5 a 4,5m<sup>2</sup>/Kg. con rodillo de lana.
- **7 días a 50°C:** Correcta.
- **al resguardo sin abrir:** Un año.

**NOTA:** Este Producto ha sido sometido a las pruebas de resistencia, frote húmedo y lavabilidad Gardner de conformidad con la norma A.S.T.M. de 2486-89, procedimiento Gardner y ha cumplido las especificaciones solicitadas en ellas, por lo que se encuentra en posesión de Certificado de Calidad y Comportamiento expedido por GEOCISA, Informe N° 21.002-96-189.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.