

CÓDIGO: C 500X**FICHA TÉCNICA
GRUPO: REVESTIMIENTOS DE FACHADAS**

DESCRIPCIÓN

Pintura a base de silicato de potasio estabilizado, con minerales y tierra especialmente indicado para restauración de elementos históricos o fachadas que requieran sus altas prestaciones como duración en el tiempo, transpiración natural y eliminación de contaminantes bacteriostáticos y fungistáticos, muy respetuoso con la salud de las personas y el medio ambiente.

VALCRON-SIL Silicato Puro por su alta transpiración y naturalidad del producto es ideal para la decoración y enfoscados civiles sobre soporte mineral protegido.

Cumple la Norma DIN 18.363

PRESTACIONES

- Idóneo en la rehabilitación de centros históricos.
- Protector de fachadas particularmente expuestas.
- Bacteriostático y fungistático.
- Naturalmente transpirable, deja al muro libre para respirar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: Silicato potásico puro/emulsión orgánica $\leq 5\%$.
- Contenido en sólidos: %
- Densidad: 1,45 Kg/L.
- Viscosidad: 20.000 CPS.
- Diluyente: Agua.
- Tiempo de secado (condiciones normales)
 - Al tacto: 3-4 horas.
 - Repintado: 12 horas.

MODO DE EMPLEO

El soporte debe estar saneado, seco, limpio y libre de polvo. En superficies muy absorbentes se aplicará una imprimación al silicato. La pintura al silicato puede aplicarse a cepillo, rodillo o pistola air-less. Entre la mano de fondo y la mano de acabado, debe respetarse un tiempo de secado mínimo de 12 horas. Temperatura de ambiente y soporte $> +5^{\circ}\text{C}$. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol, Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra el sol directo, viento y lluvia. Consumo (para dos manos sobre soporte liso) aprox. 0,25 - 0,35 Kg/m².

ADVERTENCIAS

- *Producto para uso profesional.*
- *Atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales.*
- *No diluir en fase de aplicación.*
- *Cubrir los andamios con telas para proteger del sol, viento y lluvia durante la aplicación y en la fase de secado (72 horas).*
- *Se aconseja retirar el material en una única partida.*
- *En grandes áreas, prever las oportunas interrupciones en la proximidad de juntas, bajantes, ángulos o prever las oportunas juntas técnicas.*
- *En caso necesario solicitar la ficha de seguridad.*
- *Para todo aquello no contemplado consultar con nuestro servicio técnico..*

PRESENTACIÓN

Envases de 4 L. / 15 L. Blanco y colores según carta Mix Silicato.

TIEMPO DE CONSERVACIÓN

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.