



DESCRIPCIÓN:

Aislamiento térmico altamente eficaz, con tecnología Reflex. Se presenta en forma de goma líquida con filtro solar. Está compuesta de una mezcla de sílice, cerámica y pigmentos translúcidos UV, aglomerados con una resina acrílica modificados con poliuretano.

Actúa como filtro solar en lucernarios. Muy buena adherencia sobre soportes de chapa galvanizada, aluminio, hierro, hormigón, pvc, cristal, etc.

Permite el paso de luz, evita las radiaciones solares y los reflejos en los interiores.

USOS:

Aislante térmico de lucernarios, claraboyas, tanto de fibra de vidrio como de crista, evitando la entrada de luz ultravioleta en el interior.

PROPIEDADES:

- Alta resistencia al exterior y a los rayos UV. No amarillea.
- Termoaislante y anti-condensación, al no favorecer el intercambio térmico.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Elevada resistencia a la hidrólisis y los álcalis.
- Antideslizante, con la pulverización de cuarzo en capas intermedias y en fresco.
- Transitable (a partir de 48 – 72 horas).
- Flexible y elástica incluso a bajas temperaturas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Rendimiento recomendado: 0,8 a 2,5 Kg/m², (dependiendo la opacidad requerida e impermeabilización necesaria en cada caso).
- Alargamiento por rotura: 320 %
- Tiempo de secado 2 a 4 horas a 20°C y 60% HR
- Dureza del film: 65 (Shore A)
- Diluyente: Agua.
- Aspecto acabado para máxima retención UV: Satinado blanquecino.
- Aspecto acabado para retención media UV: Satinado ligeramente blanquecino.
- Colores según carta RAL.
- Densidad 1,1 Kg/L - 0,88 a 2,75 L/m².



MODO DE EMPLEO

La aplicación puede efectuarse a brocha, rodillo, air less, air mix, pistola aerográfica o equipo de baja presión.

Remover el producto hasta su completa homogeneización.

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° c, ni con riesgo de lluvia.

Aplicar una capa de Pintura para Lucernarios y dejando secar entre 4 a 6 horas.

Las bajas temperaturas y elevada humedad aumentan el tiempo de secado de la pintura y las altas temperaturas con poca humedad acortan el secado de las mismas.

SEGURIDAD:

Mantener el envase fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

No verter los residuos al desagüe.

SUMINISTRO:

Se presenta en envases de 15 L. y 4 L.