FÁBRICA

Ctra. Nac. 332 - Km. 253 (Tramo Sueca - Cullera) 46410 SUECA (Valencia) ESPAÑA Tel. (34) 96.171.16.72 Fax (34) 96.173.14.82



OFICINAS

C/ 25 de Abril nº 51, Bajo 46400 CULLERA (Valencia) ESPAÑA Tel. (34) 96.172.13.00 (5 líneas) Fax (34) 96.173.14.82 E-mail: fraycar@ciberia.es

MATE DECOR PLÁSTICO MATE

USOS Y CARACTERÍSTICAS

- Decorados de techos y paredes de interior.
- Pintura mate de gran suavidad al tacto.
- Aplicable sobre cemento, yeso, revoco, ladrillo, etc.
- Fácil aplicación.
- Buena cubrición y blancura.
- Buen rendimiento.
- -Aplicación destinada específicamente a interior de viviendas, naves industriales, parkings, etc.

PREPARACIÓN

Limpiar a fondo las superficies a pintar, eliminando las partículas sueltas de la pared. En caso de soportes difíciles con resto de Cal, Polvo suelto, Moho, etc., es conveniente preparar las paredes interiores con un fijador Acrílico ACRIFIX y en exteriores con FIXAMUR al disolvente para fijar los soportes.

Es recomendable dar dos manos para la aplicación, diluyendo con agua en una proporción de un 15% a un 20% para la primera mano (1 litro de agua por cada 5 Kg. de pintura). Para la segunda mano, diluir de un 5% a un 10% (un vaso de agua por cada 5 Kg. de pintura).

APLICACIÓN

Ha de aplicarse con rodillo de lana, brocha o equipo de presión.

RENDIMIENTO

Su rendimiento final a dos manos es aproximadamente de 2,5 a 4,0 m²/Kg. con rodillo de lana.

COLORES

Se fabrica únicamente en color blanco.

ACABADOS

Se obtienen acabados lisos (con rodillo de lana o brocha).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza del ligante: Resinas copolímeras.

Pigmento: Bióxido de titanio. Densidad: 1,69 gr./cm³.

Diluyente: Agua.

Tiempo de secado (en condiciones normales):

- al tacto: 1½ horas.

- repintado: De 2 a 4 horas.

- total: 28 días.

Estabilidad al almacenamiento:

- 7 días a 50° C: Correcta.

- al resguardo sin abrir: Un año.

Toxicidad: No contiene compuestos de arsénico,

mercurio, plata o plomo.

Temperatura mínima de aplicación: 5° C.

Blancura (intervalo 0..100): 92.

Cubrición (intervalo de contraste de 0..100): 87.

Lavabilidad Gardner (intervalo de 0..5.000 Psd.): 600 dobles pasadas (28 días)