

**DESCRIPCIÓN:**

Pintura plástica muy económica para paredes y techos en interiores, blanca y transpirable.

PROPIEDADES:

- Pintura para interiores muy económica.
- Decorados de techos y paredes de interior.
- Producto mojabable y de gran suavidad.
- Aplicable sobre cemento, yeso, etc.
- Fácil aplicación.
- Buena cubrición y gran blancura.
- Lavable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Naturaleza del ligante: Resinas copolímeras.

Pigmento: Bióxido de titanio.

Densidad: 1,70 gr./cm³.

Diluyente: Agua.

Tiempo de secado (en condiciones normales)

* **al tacto:** 1½ horas.

* **repintado:** De 2 a 4 horas.

* **total:** 28 días.

Toxicidad: No contiene compuestos de arsénico, mercurio, plata o plomo.

Temperatura mínima de aplicación: 5°C.

Blancura (intervalo 0..100): 90.

Cubrición (intervalo de contraste de 0..100): 85.

MODO DE EMPLEO:

Limpiar a fondo las superficies a pintar, eliminando las partículas sueltas de la pared. En caso de soportes difíciles con resto de cal, polvo suelto, moho, etc..., es conveniente preparar las paredes interiores con un fijador Acrílico [ACRIFIX](#).

Es recomendable dar dos manos para la aplicación, diluyendo con agua en una proporción de un 15% a un 20% para la primera mano (1 litro de agua por cada 5Kg. de pintura). Para la segunda mano, diluir de un 5% a un 10% (un vaso de agua por cada 5Kg. de pintura).

Ha de aplicarse con rodillo de lana, brocha o equipo de presión.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se fabrica únicamente en color blanco.

Se obtienen acabados lisos (con rodillo de lana o brocha).

Estabilidad al almacenamiento.

- **Su rendimiento final a dos manos es aproximadamente:** de 2,0 a 3,0 m²/Kg. con rodillo de lana.

- **7 días a 50°C:** Correcta.

- **al resguardo sin abrir:** Un año.

NOTA: Este Producto ha sido sometido a las pruebas de resistencia, frote húmedo y lavabilidad Gardner de conformidad con la norma A.S.T.M. de 2486-89, procedimiento Gardner y ha cumplido las especificaciones solicitadas en ellas, por lo que se encuentra en posesión de Certificado de Calidad y Comportamiento expedido por GEOCISA. Informe N° 21.002-96-189.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.