

**DESCRIPCIÓN:**

Pintura plástica económica para paredes y techos en interiores y exteriores en climas benévolos, muy blanca.

PROPIEDADES:

- Pintura para interiores muy económica.
- Decorados de techos y paredes de interior.
- Aplicable sobre cemento, yeso, etc.
- Fácil aplicación.
- Buena blancura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Naturaleza del ligante: Resinas copolímeras.

Pigmento: Bióxido de titanio.

Densidad : 1,70 gr./cm³.

Diluyente: Agua.

Tiempo de secado (en condiciones normales)

* **al tacto:** 1½ horas.

* **repintado:** De 2 a 4 horas.

* **total:** 28 días.

Toxicidad: No contiene compuestos de arsénico, mercurio, plata o plomo.

Temperatura mínima de aplicación: 5°C.

Blancura (intervalo 0..100): 60.

Cubrición (intervalo de contraste de 0..100): 65.

Resistencia al frote húmedo: clase 3 (Norma UNE-EN 13300).

Cumple con la norma de reacción al fuego: B-s1;d0.

MODO DE EMPLEO:

Limpiar a fondo las superficies a pintar, eliminando las partículas sueltas de la pared. En caso de soportes difíciles con resto de cal, polvo suelto, moho, etc, deberán preparar las paredes interiores con Fijador Acrílico [ACRIFIX](#) y en exteriores con [FIXAMUR](#) al disolvente para fijar los soportes.

Es recomendable dar dos manos para la aplicación, diluyendo con agua en una proporción de un 10% a un 15% para la primera mano. Para la segunda mano, diluir un 5% (un vaso de agua por cada 5Kg. de pintura).

Ha de aplicarse con rodillo de lana, brocha o equipo de presión.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se fabrica únicamente en color blanco.

Se obtienen acabados lisos (con rodillo de lana o brocha).

Estabilidad al almacenamiento.

- **Su rendimiento final a dos manos es aproximadamente:** de 2 a 3m²/Kg. con rodillo de lana.

- **7 días a 50°C:** Correcta.

- **al resguardo sin abrir:** Un año.

NOTA: Este Producto ha sido sometido a las pruebas de resistencia, frote húmedo y lavabilidad Gardner de conformidad con la norma A.S.T.M. de 2486-89, procedimiento Gardner y ha cumplido las especificaciones solicitadas en ellas, por lo que se encuentra en posesión de Certificado de Calidad y Comportamiento expedido por GEOCISA. Informe N° 21.002-96-189.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.