

**DESCRIPCIÓN:**

Pintura plástica mate seda de gran cubrición y blancura, alto rendimiento y lavabilidad para la decoración y protección de exteriores e interiores.

PROPIEDADES:

- Decorados de interior y de exterior.
- Producto super lavable con gran suavidad al tacto.
- Aplicable sobre cemento, yeso, etc.
- Fácil aplicación y brochabilidad.
- Gran cubrición, blancura y nivelación y rendimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Viscosidad:** 10.090
- **PH:** 8'43
- **Naturaleza del ligante:** Resinas copolímeras.
- **Pigmento:** Bioxido de titanio
- **Densidad:** 1,58 gr./cm³.
- **Diluyente:** Agua.
- **Contenido en Sólidos:** 65,50
- **Tiempo de secado (en condiciones normales)**
 - * **al tacto:** 1½ horas.
 - * **repintado:** De 2 a 4 horas.
 - * **total:** 28 días.
 - * **lavabilidad:** 28 días.

Toxicidad: No contiene compuestos de arsénico, mercurio, plata o plomo.

Temperatura mínima de aplicación: 5° C.

Blancura (intervalo 0..100): 97.

Cubrición (intervalo de contraste de 0..100): 96.

Lavabilidad Gardner (intervalo de 0..5.000 Psd.): Mas de 5.000 dobles pasadas (28 días).

Resistencia al frote húmedo: clase 2 (Norma UNE-EN 1300).

Opacidad: clase 1 (Norma UNE-EN 13300).

Reacción al fuego clasificado: B-s2;d0.

MODO DE EMPLEO:

Limpiar a fondo las superficies a pintar, eliminando las partículas sueltas de la pared. En caso de soportes difíciles con restos de cal, polvo suelto, moho, etc., es conveniente preparar las paredes interiores con fijador Acrílico **ACRIFIX** y en exteriores con **FIXAMUR** al disolvente para fijar los soportes.

Es recomendable dar dos manos para la aplicación, diluyendo con agua en una proporción de un 15% a un 20% para la primera mano (1 litro de agua por cada 5Kg. de pintura). Para la segunda mano, diluir de un 5% a un 10% (un vaso de agua por cada 5Kg. de pintura).

Ha de aplicarse con rodillo de lana, brocha o equipo de presión.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se fabrica únicamente en color blanco.

Se obtienen acabados lisos (con rodillo de lana o brocha).

Estabilidad al almacenamiento.

- **Su rendimiento final a dos manos es aproximadamente:** de 4 a 5m²/Kg. con rodillo de lana.

- **7 días a 50°C:** Correcta.

- **al resguardo sin abrir:** Un año.

NOTA: Este Producto ha sido sometido a las pruebas de resistencia, frote húmedo y lavabilidad Gardner de conformidad con la norma A.S.T.M. de 2486-89, procedimiento Gardner y ha cumplido las especificaciones solicitadas en ellas, por lo que se encuentra en posesión de Certificado de Calidad y Comportamiento expedido por GEOCISA. Informe N° 21.002-96-189.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.