

VALCRON RUGOSO

REVESTIMIENTO FACHADAS



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: C034 GRUPO: REVESTIMIENTO RUGOSO

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento rugoso de similar características al liso. colores de gran resistencia a la luz solar. se fabrica en diversos colores.

Se fabrica en varios colores además de en blanco, según se muestra en la CARTA DE COLORES FRAYCAR. Para pedidos importantes se puede fabricar en cualquier tipo de color, proporcionando para ello una muestra del color deseado a PINTURAS FRAYCAR.

PROPIEDADES:

- Decorados de interior y exterior: Alta calidad.
- Hidrófugo e impermeable.
- Gran dureza y solidez de los colores.
- Fácil aplicación.
- Disimula los defectos del soporte.
- Acabados muy rugosos, rugosos y gotelé.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Naturaleza del ligante:
 Pigmento:
 Resinas copolímeras.
 Bióxido de titanio (rutilo).

- Densidad: 1,90 gr./cm³.
- Diluyente: Agua.

- Extendedores: Çarbonatos cálcicos y talcos

- Agregados: Áridos de granulometría seleccionada.

- Tiempo de secado (en condiciones normales):

* al tacto: 2 horas.

* repintado: De 2 a 4 horas.

* total: 28 días.

Toxicidad: No contiene compuestos de arsénico, mercurio, plata o plomo.

Temperatura mínima de aplicación: 5°C.

MODO DE EMPLEO:

Es recomendable preparar el soporte con el mismo material diluido con agua en una proporción de un 15% a un 20% para la primera mano (1 litro de agua por cada 5Kg. de pintura), o bien con revestimiento liso VALCRON. Para la segunda mano, se puede aplicar en la forma del suministro, o bien añadiéndole agua entre un 5% y un 10% (un vaso de agua por cada 5Kg. de pintura). El acabado rugoso va haciéndose más suave según se le añada más agua.

Ha de aplicarse con rodillo de lana, brocha o equipo de presión. También se puede aplicar con máquina a presión, obteniendo acabados tipo "gotelé" de alta resistencia.

Según la cantidad de agua añadida se obtienen acabados rugosos o muy rugosos

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Estabilidad al almacenamiento:

- Su rendimiento final a dos manos es aproximadamente: de 0,8 a 1,3 m²/Kg. con rodillo, dependiendo del tipo de picado que se obtenga (cantidad de agua añadida), y 0.85 m²/Kg. con compresor.
- 7 días a 50°C: Correcta.
- al resguardo sin abrir: Un año.

NOTA: Este Producto ha sido sometido a las pruebas de resistencia, frote húmedo y lavabilidad Gardner de conformidad con la norma A.S.T.M. de 2486-89, procedimiento Gardner y ha cumplido las especificaciones solicitadas en ellas, por lo que se encuentra en posesión de Certificado de Calidad y Comportamiento expedido por GEOCISA, Informe Nº 21.002-96-189.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.