



DESCRIPCIÓN:

Pintura acrílica para el mantenimiento y señalización de frontones. Gran cubrición y resistencia a la luz solar y a los impactos. Se fabrica en color verde.

PROPIEDADES:

- Adecuado para suelos y paredes de frontones, pistas de tenis y otras pistas deportivas, etc.
- Pintura de gran resistencia química, mecánica y de elevada adherencia.
- Producto totalmente NO INFLAMABLE.
- Los soportes de aplicación deben ser porosos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Naturaleza del ligante:** Resinas copolímeras.
- **Pigmento:** Bióxido de titanio (rutilo).
- **Densidad:** 1,46gr./cm³.
- **Diluyente:** Agua.
- **Tiempo de secado (en condiciones normales):**
 - * **al tacto:** 40 minutos.
 - * **repintado:** 4 horas.
 - * **para ataques químicos:** 5-6 días.
 - * **total:** 28 días.
 - * **lavable:** 28 días.
- **Viscosidad:** 330 Poises.
- **Alargamiento de rotura:** 150% (aprox.).

Toxicidad: No contiene compuestos de arsénico, mercurio, plata o plomo.

Temperatura mínima de aplicación: 5°C.

MODO DE EMPLEO:

Es recomendable dar dos pasadas para la aplicación, diluyendo con agua en una proporción de un 20% a un 30% para la primera pasada (2 o 3 litros de agua por cada 10Kg. de pintura). La segunda pasada es recomendable aplicarla sin diluir.

Ha de aplicarse con rodillo de lana, brocha o equipo de presión.

El soporte debe ser duro pero ABSORBENTE. Si el hormigón está brillante o presenta manchas de moho o salitre, se recomienda abrir el poro y decaparlo mediante un lavado con agua y ácido clorhídrico (sulfumán) en relación (1 de agua / 3 de ácido), seguido de un lavado con agua sola.

En superficies muy porosas es recomendable la aplicación de una capa de Fondo Penetrante [FIXAMUR](#).

En pavimentos con soportes sintéticos hacer pruebas de adherencia y en pavimentos de aglomerados acrílicos y

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se obtienen acabados lisos (con rodillo de lana o brocha).

Estabilidad al almacenamiento:

- **Su rendimiento final a dos manos es aproximadamente:** de 4 a 10m²/Kg. y pasada, variando mucho según la rugosidad y el tipo de superficie en que se aplique. Un rendimiento estándar es de 2,5 a 3m²/Kg. a dos pasadas, con rodillo de lana.

- **al resguardo sin abrir:** Un año.

NOTA: Este Producto ha sido sometido a las pruebas de resistencia, frote húmedo y lavabilidad Gardner de conformidad con la norma A.S.T.M. de 2486-89, procedimiento Gardner y ha cumplido las especificaciones solicitadas en ellas, por lo que se encuentra en posesión de Certificado de Calidad y Comportamiento expedido por GEOCISA, Informe N° 21.002-96-189.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.