



**Descripción:** Imprimitación epoxi-éster de secado rápido de un componente con pigmentos inhibidores de la corrosión y excelente adherencia sobre múltiples superficies.

**Uso recomendado:** Como imprimación multi-uso para la protección interior y exterior sobre superficies de acero, acero galvanizado, aluminio, PVC, madera, cristal, melamina, azulejos, acero inoxidable, etc. Puede ser repintado con sistemas acrílicos, alquídicos, epoxis o poliuretanos.

**Características técnicas:**

- Secado rápido.
- Buenas propiedades para su aplicación.
- Elevado poder anticorrosivo.
- Buena penetración y humectación del sustrato.
- Repintable con esmaltes sintéticos y acrílicos, epoxis o poliuretanos.
- Sellador y tapaporos sobre madera de interior.
- Resistencia al calor: 100°C.
- Excelente poder de adherencia.
- Repintable con productos de dos componentes
  - Esmaltes sintéticos y acrílicos, epoxis o poliuretanos.

**Certificados/aprobaciones:** Cumple con la Directiva 2004/42/CE subcategoría i.

### Constantes físicas:

Colores/Códigos: Blanco / 10000  
 Acabado: Semimate  
 Sólidos en volumen, %: 45 ± 1  
 Rendimiento teórico: 9 - 10 m<sup>2</sup>/litro a 45 micras secas por capa, según porosidad del soporte  
 Punto de inflamación: 29°C  
 Peso específico: 1,3 kg/litro  
 Secado al tacto: 20 minutos a 20°C con buena ventilación  
 Contenido en COV: 460 g/litro  
*Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo*

| Temperatura | Seco al tacto | Seco duro | Mínimo     | Máximo     |
|-------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 20°C        | 30min         | 4h        | 8-10 horas | Prolongado |
| 35°C        | 15min         | 2h        | 6-8 horas  | Prolongado |

### Detalles de aplicación:

**Método de aplicación:**

- Pistola aerográfica
- Pistola "airless": Rango de boquillas (13-15milésimas)  
Presión salida en boquilla a 130 kg/cm<sup>2</sup>
- Brocha / Rodillo
- Pistola de aire: Orificio de salida 1.5 mm. Presión 3 bar.

**Diluyente (vol. max.):** Ver observaciones      No diluir

**Limpieza de herramientas:** Disolvente limpieza

**Espesor de película seca:** 45 micras por capa

**Espesor de película húmeda:** 105 micras por capa

**Intervalo de repintado, min:** Ver OBSERVACIONES al dorso

**Intervalo de repintado, máx.:** No tiene

**Tamaño envase:** 750 ml y 2,5 Lts

**Seguridad:** Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Superficies nuevas:**

-*Acero* :eliminar con cepillo de púas, tela de esmeril, etc. el óxido, la calamina y cualquier resto de suciedad incrustada (salpicaduras de cemento, yeso, etc.). Eliminar el aceite y la grasa con un detergente adecuado. Eliminar sales y otros contaminantes con agua dulce a presión.

-*Otros metales y aleaciones ligeras* :desengrasar exhaustivamente y eliminar los contaminantes.

-*PVC y azulejos* :limpiar, desengrasar y aclarar con agua limpia. Asegurarse que la superficie está seca antes de aplicar el producto.

**Mantenimiento:**

-*Sobre pintura en buen estado*: Lijar suavemente para favorecer el anclaje de la pintura.

Posteriormente, lavar con detergente para eliminar los contaminantes depositados y aclarar con agua limpia. Dejar secar.

-*Sobre pintura en mal estado*: Eliminar la pintura y proceder como si fuera una superficie nueva.

**CONDICIONES DE APLICACIÓN:** Aplíquelo únicamente sobre una superficie limpia y seca con una temperatura superior al punto de rocío para evitar condensación. Usar sólo donde aplicación y curado puedan tener lugar a temperaturas por encima de 5°C. La temperatura de la pintura debe ser superior a 5°C. En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.

**APLICACIÓN:** Aplicar una o dos capas de Super Primer Fraycar.

**CAPAS SUBSIGUIENTES:** El producto puede repintarse con múltiples tipos de pintura.

**OBSERVACIONES:**

Dilución: En función del uso final de aplicación.

**Espesor recomendado:** Puede especificarse a espesores distintos de los indicados de acuerdo con el uso y zona a pintar. Esto puede alterar el rendimiento teórico y puede influir en el tiempo de secado y el intervalo de repintado. El espesor de película seca recomendado oscila entre las 40-50 micras. No aplicar espesores superiores a 60 micras por capa, ya que el secado en profundidad no llegaría a producirse del todo y la pintura quedaría blanda.

---

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.  
Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Edición 10/2022  
Esta edición anula las  
Anteriores.

PINTURAS FRAYCAR, S.L. | Avda. Alicante nº 23 | Ctra. Nac.332.km254 46410 SUECA (valencia)- ESPAÑA  
| TEL 96.171 16 72 | Sociedad inscrita en el reg. Mercantil De Valencia, Tomo 4.869. hoja V-32.214, Folio 50\*  
C.I.F B-96287602