MASILLA TÉRMICA-ANTICONDENSACIÓN INTERIOR - RENOVACIÓN

PARA CUBIR GOTELÉ MTI010



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: C017 **GRUPO: USO ESPECÍFICO**

DESCRIPCIÓN

Masilla térmica interior para cubrir gotelé o alisar paredes. Previene la formación de manchas típicas de moho, provocadas por el agua de condensación en las paredes, en ambientes que presenten un alto grado de humedad (zonas sin ventilación, baños, cocinas, centros termales y piscinas cubiertas).

PROPIEDADES

- Masilla con alta capacidad de aislamiento térmico y acústico.
- Contribuye de manera más efectiva al ahorro energético.
- Color blanco
- Producto listo al uso
- Formulado a base de microesferas
- Buena cubrición en capa fina
- Facilidad para aplicar en espesor
- Permite el retapado de grietas y pequeñas cavidades
- No descuelga
- Protege y evita la proliferación de manchas de moho en las paredes.
- Producto ligero
- Producto con propiedades anticondensación. 2 en 1, alisa paredes y aísla térmicamente de las humedades de condensación.
- Producto sin merma
- Gran adherencia
- Fácil lijado
- Producto antifisuras
- Apto para cubrir gotelé.

USOS

Cemento, placas de yeso laminado, pintura plástica no elástica, hormigón, ladrillo y demás fondos. absorbentes usuales en construcción.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

MASILLA ANTICONDENSACIÓN debe ser aplicado sobre fondos limpios, secos, fuertes y bien adheridos.

Los fondos que presenten suciedad, polvo o restos de grasas, así como humedades o poca consistencia, y/o estén disgregados o conformados por pinturas mal adheridas, deben ser limpiados y saneados convenientemente como paso previo a la aplicación de cualquier producto de renovación, restauración o acabado, con la finalidad de procurar un fondo y optimizar su rendimiento y funcionalidad.

Si el soporte muestra indicios de contaminación por microorganismos como hongos o algas, se procederá a su eliminación mediante el uso de un biocida de alto espectro y con la ayuda de agua a presión o un cepillo de púas duras.

Los fondos de naturaleza pulverulenta deben ser consolidados con un fijador **(ACRIFIX fondo penetrante)** que el polvo impide la adherencia entre materiales. Del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o partes mal adheridas, deben ser saneados: queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento. Si los soportes presentan oquedades, deben ser rascados y eliminados hasta llegar al fondo consistente, aplicando posteriormente un fijador **(ACRIFIX fondo penetrante)** para eliminar trazas de polvo. El soporte consistente es aquel conformado habitualmente por ladrillo, cemento, yeso vivo o por cualquier otro material, siempre que pueda soportar el peso y tensión de las capas posteriores aplicadas, sin disgregarse o sufrir alteración en su estructura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad	1,04 ± 0,08 kg/l
Contenido en sólidos	69 - 74 %
pH	7.8 - 9.4
Tiempo de secado en profundidad (*)	En 1 mm de espesor el secado orientativo oscila de 5 - 6 H
Dureza Shore C	92
Limpieza herramientas	Con agua
Espesor máximo aplicable (**)	Hasta 10 mm por capa (sujeto a verificación según el tipo de soporte y condiciones de aplicación)
Granulometría máxima	102 µm
Conductividad térmica (EN 12667)	0,09 W/mK
Adherencia en capa de 2 mm	Hormigón: ≥ 4 kg/cm2

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE - Categoría i1	
LÍMITE COV	CONTENIDO COV
140 g/l (2010)	0 g/l máx.

RENDIMIENTO	
En 1 mm de espesor	1.00 kg/m2

*Depende de las condiciones ambientales, de la naturaleza del soporte y del espesor de aplicación.

** Sujeto a variabilidad: aconsejamos verificar condiciones particulares de aplicación.

MODO DE EMPLEO

Material listo al uso. No necesita diluir. Sólo en aquellos casos que las condiciones y el soporte lo requieran.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

MASILLA TÉRMICA ANTICONDENSACIÓN, en general, presenta una buena adherencia y compatibilidad sobre cualquier tipo de soporte. Recomendamos evaluar, mediante una prueba inicial, la necesidad y/o conveniencia de emplear previamente una imprimación tal como MASILLA TÉRMICA ANTICONDENSACIÓN,

ELIMINACIÓN Y MEDIOAMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

SEGURIDAD

Apto para uso doméstico.
No apto para uso infantil.
Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No morder las superficies tratadas.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.